

ТИП КЛЕЯ

Контактный клей для пластика.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для контактного склеивания изделий из пластика, винилсодержащих материалов, натуральных и искусственных кож и текстиля, элементов автомобиля, декоративных панелей, тепло- и звукоизоляционных работ. Подходит для сборки различных мебельных элементов.

СВОЙСТВА

- Хорошо растекается.
- Быстро сохнет.
- Высокая начальная адгезия.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Время сушки	5-10 мин
Открытое время	45-60 мин
Нанос клея	100-300 г/м ²
Температура в помещении и клея	Выше 15 °C
Набор максимальной прочности клеевого шва	24 часа
Система нанесения	Распыление, валик, кисть

УПАКОВКА

Металлические канистры 4 и 17 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (15-25°C) в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода клея. Перед работой с продуктом важно ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины - около 8-10%. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °C, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Желто-коричневый / красный
Основа	Хлоропреновый каучук
Усилие отслаивания	≥ 2,5 Н/мм ² (через 72 ч)
Вязкость	250 +/- 50 мПа/с
Плотность	0,82-0,86 г/см ³
Реактивация при высыхании	от 80 °C